

WB462 质感漆

总述	WH-WB462 质感漆是一种由高级柔性丙烯酸乳液和质感无机材料经过现代加工工艺制造而成的新一代抗裂防水型外墙用质感涂料。特有的强化配方使该产品具有更佳的抗开裂、更优异的防水透气等保护性能，同时能够提供造型多变、质感万千的天然装饰效果。
产品特点：	提供多种质感纹理的艺术装饰效果 优异的柔韧性能有效抵抗墙体开裂 优异的防水透气性能 极佳的附着力 极佳的耐候性
推荐用途	可涂于水泥砂浆、灰泥、水泥石棉板、混凝土或腻子等表面。适合住宅、别墅、酒店、办公楼等建筑的内外墙装饰用。

物化性质：

主要成分：	无铅颜料、丙烯酸共聚物、水、添加剂
重量固体分：	约 70%（具体颜色和造型不同即不同）
干燥时间：	标准厚度的单涂层（25°C，50%相对湿度下）表干：4 小时
颜色：	原色或客户指定色
包装规格：	25kg/桶，75kg/桶，50kg/桶或根据客户需要包装

施工指导

理论涂刷面积：	产品单位面积消耗取决于具体的质感设计与所需厚度及施工控制，一般情况下，理论涂布率平均为 1.5-3.5kg/m ² ，实际涂布率取决于对施工效果的要求。
压花效果：	使用喷枪、滚筒施工。用量约为 2-3kg/m ²
批荡效果：	使用批刀施工。用量约为 2-3kg/m ²
刮砂效果：	使用批刀、刮板施工。用量约为 1.5-3.5kg/m ²
施工工具：	批刀、滚筒、喷枪等
稀释方法：	本品无需稀释。
工具清洗：	使用后立即用清水清洗。不可重复使用接触过不同型号、不同性能漆料的器具。如有需要应将其残留物清理干净并彻底洗净后才能使用。
表面处理：	被涂表面必须清洁、无油和其它附着物，还要求被涂表面平整、坚实而无缺欠。墙体含水率<10% 及 pH<10。
施工条件：	按照正常的良好条件进行施工。

注意事项：

1. 本产品应存放于阴凉、干燥和不受日光直射的仓库中，存放温度不低于 0°C。
2. 温度 5°C 以下或相对湿度 85%以上不宜施工。
3. 不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
4. 本产品保质期为一年（20°C/68°F）。
5. 施工前先阅读使用说明。
6. 开罐后充分搅拌罐内漆料
7. 如有需要可按照说明加入适量的水，切勿过量稀释
8. 请尽快用完已开罐的产品。

声明

此文件所列出的信息是可靠的。提供的每个数值都是作为理论数据从产品的配方中计算出来的。如果需要，我司可以告知任何上述给出数据的内部常用测量确定方法。由于使用条件非生产商所能控制，这里的信息不做为担保。产品只是用于专业使用。如有任何疑问，请与我司联系。

我公司技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系。