

WH-WB861 抗涂鸦儿童漆

总述

WH-WB861 抗涂鸦儿童漆是我司采用水性聚氨酯树脂、专用助剂配制而成的防涂鸦特种涂料。具有优异的疏水性和疏油性，具有良好的防涂鸦功能，超强的憎水性，有效防止水分渗透，使漆膜时刻保持干爽，减少霉菌滋生，提高漆膜的使用寿命，特强的耐擦洗性，易清洁，施工快捷、方便，漆膜表面平整、光滑、丰满度好、色泽鲜艳，超强的耐候性、漆膜柔韧性好、附着力强、硬度高。

推荐用途

适用于建筑内外墙超耐候装饰，特别适用于防涂鸦儿童墙的涂刷。

物化性质：

主要成分：	A 组分：水性聚氨酯树脂。 B 组分：固化剂。
配比：	A:B=4:1 重量比。
颜色：	透明
光泽：	有光、丝光
重量固体分：	45-55%
干燥时间：	标准厚度的单涂层（25°C，50%相对湿度下） 指触干：7 小时
理论漆膜厚度：	湿 膜：约 80 微米（一层） 干 膜：约 40 微米（一层）
密度：	约 1.10g/ml

施工指导

施工方法：	刷涂、滚涂、喷涂
稀 释 剂：	水（最大体积）:50%
工具清洗：	专用稀释剂
理论涂刷面积：	10-15 平米/公斤
重涂时间：	最小：7 小时（20°C/68°F, R.H.65%）（干燥时间随温度和湿度的变化而变化） 最大：不限
表面处理：	被涂表面须平整、坚实、清洁、干燥。灰浆批荡新墙，须风干 7 日左右才可涂漆。 如被涂表面旧漆松散、粉化、剥落，须清除干净。霉菌滋生的墙面，须用漂白粉溶液反复刷洗，彻底清除霉菌，用清水冲洗干净，待表面充分干燥后再涂漆。
施工条件：	按照正常的良好条件进行施工。

注意事项：

1. 本产品应存放于阴凉、干燥和不受日光直射的仓库中。
2. 不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
3. 本产品保质期为一年（20°C/68°F）。
4. 施工前先阅读使用说明。
5. 开罐后充分搅拌罐内漆料
6. 施工时避免让漆刷或滚筒沾上过量漆料。
7. 请尽快用完已开罐的产品。

声明

此文件所列出的信息是可靠的。提供的每个数值都是作为理论数据从产品的配方中计算出来的。如果需要，我司可以告知任何上述给出数据的内部常用测量确定

WH-WB861 抗涂鸦儿童漆

方法。由于使用条件非生产商所能控制，这里的信息不做为担保。产品只是用于专业使用。如有任何疑问，请与我司联系。

我公司技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系。